



# Luvaweld® MIG溶接とレーザー溶接に用いる、銅合 金溶接ワイヤー

#### 溶接ワイヤー

- 表面が滑らかで、スクラッチフリー
- 結び目フリー、補助材料が不要
- 円度、直径、螺旋の一貫性、連続性への優位性有り
- の特殊包装により、ワイヤーのスムーズな取り出しが可能ワイヤー
- ならではの形状により、無駄なく使用できる

#### サービス

- きめ細やかな技術サポートと現場サービスを提供可能
- グローバルサプライチェーン
- オーダーメードで、お客様の特殊ニーズに対応可能
- 優れたサービスで、お客様のニーズに対応致します
- ワイヤー、MIG溶接チップ、抵抗溶接チップを一元的に 提供することが可能です





## Luvata (グループ)

Luvataグループは、三菱マテリアル株式会社のグループ会社であり、銅加工製品の製造・販売を行っております。Luvataグループの事業領域としては、自動車用溶接電極材、医療機器向け超電導線、太陽電池用インターコネクター、冷却ジャケット等の分野に及び、優れた技術力と顧客第一主義によるお客様との信頼関係、課題解決力を有しており、各分野において高い評価を受けているリーディングカンパニーです。Luvataグループは北米、欧州を始め世界6ヵ国に約1,400名の従業員を有しており、ABB, CERN, Siemens, Toyota などの各業界におけるリーディングカンパニーへのサプライヤーとして、長期にわたる信頼関係を構築しております。



#### 製品規格

CDA	C65600	C61000	C61800	
Din 1733	SG-CuSi <sub>3</sub> Mn	SG-CuAI <sub>8</sub>	SG-CuAl <sub>10</sub> Fe	
材料番号.	2.1461	2.0921	2.0937	
En 14640	CuSi <sub>3</sub> Mn	CuAI <sub>8</sub>	CuAl <sub>10</sub> Fe	
BS2901 part 3	part 3 C 9 C 28		C 13	
AWS A 5.7	ER CuSi-A	ER CuAI-A1	ER CuAl-A2	
電気伝導率 (S*m/mm²)	3-4	8	7	
密度(kg/dm³)	8.5	7.7	7.5	
固相温度 (°C)	910	1030	1030	
液相温度 (°C)	1025	1040	1090	
引張力 Rm (MPa)	330-370	390-450	390-500	
硬度 (HB)	80-90	140	140	

#### 直径

インチ	0.030"	0.035"	0.039"	0.045"	0.063"	0.079"	0.094"	0.125"
ミリメートル	0.8 mm	0.9 mm	1.0 mm	1.2 mm	1.6 mm	2.0 mm	2.4 mm	3.2 mm

### 包装

	スプール			ドラム		
ポンド	10 lbs	22 lbs	33 lbs	250 lbs	441 lbs	500 lbs
キログラム	4.5 kg	10 kg	15 kg	100 kg	200 kg	227 kg

# スペシャルプロダクツの統 合生産方 式により、溶接のトータル ソリューションを実現

Luvataグループは、溶接ワイヤーをはじめ、磨耗に強く、高い抵抗性を要する溶接に適したDSCコンタクトチップ製品も提供しています。



Luvata Ohio Inc. 1376 Pittsburgh Drive Delaware Ohio 43015 USA Tel: +1 740 363 1981 Luvata Welwyn Garden Ltd. Centrapark Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire AL7 1HT United Kingdom Tel: +44 1707 379789 MM Metal Products Suzhou 53 Sanzhuang Street Weiting Town Suzhou Industrial Park Jiangsu Province 215121 China Tel: +86 512 6285 1018 Luvata Sao Paulo Avenida dos Autonomistas, nº 4.900 Galpão PR406-B 06194-060 Osasco - SP, Brazil Tel: +55 11 3513 2003



luvata.com